

1. Technická charakteristika

Konstrukce	Čtvercová pletená ucpávka
Materiál	Flexibilní grafit
Čistota graitu	99,5%
Impregnace	PTFE
Lubrikace	-----

2. Fyzikálně mechanické vlastnosti závazné pro dodávání a přejímání

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	Test dle normy
Rozměry ucpávky	mm	3 - 25 mm viz TP 62-061-16, tabulka č. 1	
Tolerance rozměrů	mm	viz TP 62-061-16, tabulka č. 2	

3. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Minimální teplota použití	°C	- 200
Maximální teplota použití	°C	+ 280
Maximální utěsněný tlak	Ventil	300
	Píst	100
	Čerpadlo	20
Maximální utěsněná rychlost	Píst	2
	Čerpadlo	20
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	1,1-1,3
Chemická odolnost	pH	0 – 14

4. Utěšňovaná média z hlediska chemické odolnosti

Dobrá chemická odolnost	Střední chemická odolnost
Aminy, nitrily	Brusná média
Středně koncentrované kyseliny	Koncentrované kyseliny
Kyseliny	Koncentrované zásady
Slabé kyseliny	Živice
Neutrální roztoky	
Minerální oleje	
Syntetické oleje	
Pára	
Inertní plyny	
Kyselé plyny	
Rozpoštědla	
Těkavé uhlovodíky	
Voda	
Vodík	
Slabé (ředěné) zásady	